



Catégorie	Plafonds en laine de minérale, doublé fibre
Comportement au feu	A2-s1, d0 selon la norme NEN EN 13501-1
Épaisseur	15 mm nom.
Couleur	Blanc
Réflexion de la lumière	Ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Isolation acoustique linéaire Dn,f,w	jusqu'à 28 dB
Résistance à l'humidité	 HR jusqu'à 95 %, à court terme
Absorption acoustique	 $\alpha_w = 0.85$, NRC = 0.85
Résistance au feu	 jusqu'à REI 60 (EN 13501-2)